

英國雅寶牌 磚、石、防水劑



矽樹脂防水劑可覆蓋地磚、石、混凝土、批蕩、再做石、大理石、灰面及結構磚石等。
合符英國標準 BS6477”磚、石表面防水規格組別 1,2,4 號”。

愛特雪德樂科力夫有限公司

英國打比郡 DE56 1WJ

貝爾 市、打比路

電話：773 826 661

傳真：773 821 215

中、港、澳總代理

環球建築材料有限公司

九龍紅磡曲街四十一號地下

電話：2365 5299

傳真：2362 3668

英國雅寶磚、石英泥沙批蕩、混凝土防水劑說明：

使用雅寶磚、石建築防水劑，可以保持磚、石、英泥沙批蕩、混凝土外觀，及延長使用壽命，從而降低保養成本。該溶劑能滲入磚、石、英泥沙批蕩、混凝土表面層，形成一個阻礙層，有效地防止雨水，霜凍和阻止風化的危害，同時可以使磚、石、英泥沙批蕩、混凝土透氣良好，易乾燥。使用本產品不會改變破壞，磚、石、英泥沙批蕩、混凝土的地，構造、外觀和色澤。

貯存期限

未被開密封的原裝容器放於乾燥的地方，溶劑的保存至少為 12 個月。

典型燃點

41 密封。

固體含量

5 %。

有效吸附力

0.79。

使用期內的產品和性能的工作特點

黏度

9 Centistokes at 25 (Brookfield)。

覆蓋範圍

依磚、石、英泥沙批蕩、混凝土表面特點而定，一般每公升可覆蓋 2-4 m²。

使用溫度範圍

5 -50 。

乾燥時間

為了完全發揮本產品防水保護功效，其平均乾燥時間為 24 小時。當然乾燥時間因磚、石、英泥沙批蕩、混凝土表面及天氣狀況而有差異。本產品不而在很冷和很潮濕天氣使用。

耐抗性

有效期至少 10 年。被處理過的表面層會迅速風化，而其大部分卻得到有效保護。

使用說明

表面處理

在使用本產品前，磚、石、英泥沙批蕩、混凝土建築表面所有的裂縫，不完善的接合處，必須被預先修補。縫線可以用水泥填滿，磚、石、英泥沙批蕩、混凝土表面層表面必需清潔，除去污染物，易脫落的材料，風化物和苔蘚等。

注意，因清潔劑對防水劑有負面影響，故不能使用。

管理措施

易燃材料要遵守相關的管理措施。噴射時，調節好出水量和霧化可以減少溶劑揮發。噴射時要佩帶保護面罩。

健康和安全

本產品是易燃品，因而要遠離火源。在使用時必須佩帶安全保護眼罩和保護手套。如不慎接觸皮膚，用大量肥皂和清水洗即可。

詳細說明，請參閱生產安全資料表 P16。

使用

本產品能使用於地面上乾燥的表面，避免在很潮濕的表面上使用。本溶劑可以塗刷和噴射，使用這兩種方式，都要保證足夠溶劑附上塗層表面，液體從而接觸面而流下約 150 mm 為標準。噴射時適當調節空氣壓力和噴咀，以免溶液過度揮發。本產品是很容易霧化，故一般花園式噴射器便可使用。磚、石、英泥沙批蕩、混凝土表面，尤其是能透水的表面，如要求防水必需塗上兩層溶劑，注意在塗上等一層溶劑後至少乾燥六小時才塗上第二層。

上油漆

在風化保護和保持漆油方面，本產品在漆油下面起重要作用。本產品利用上層的漆油來達到最好的防護效果，而油漆能順利施用在砂樹脂處理過的表層上。

供應

包裝

本產品通常使用 5 公升矩形容器封裝，如有特別要求，可以使用 25 公升圓桶封裝。

訂單

根據防水劑要求數量，參考施用範圍大小和容量數量要求去估算。